

ÜRÜN VERİ SAYFASI

Avery Dennison® Boya Koruma Filmi EPF Parlak

Yayın tarihi: 09/2024

Giriş

Avery Dennison® Boya Koruma Filmi EPF Parlak, şeffaf parlak kaplamalı termoplastik şeffaf poliüretan filmidir. Aracın kaplamasını taş parçaları, yol enkazları, böcek lekeleri, küçük çizikler, bazı kimyasal lekeler ve genel hava koşullarına karşı korumak için tasarlanmıştır ve orijinal boyayı bozmaz. EPF Parlak, ısı ile aktive olan "kendi kendini onaran" bir üst kat teknolojisi kullanır ve filmdeki küçük çiziklerin kaybolmasını sağlar.

Dönüştürme

Avery Dennison® Boya Koruma Filmi EPF Gloss, araç boyası ve boyalı yüzeylerin korunması amacıyla tasarlanmıştır ve uygulama sırasında manuel kesim veya dijital kesim plotterleri ile kolayca boyutlandırılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen TB. 6. 5 Avery Dennison® Boya Koruma Filmi EPF Serisi Uygulama Talimatlarına bakın.



Yüz Filmi

160 mikron parlak şeffaf üst kaplamalı termoplastik poliüretan (TPU), PET tabaka ile korunur



Yapıştırıcı

Kalıcı, akrilik bazlı



Arka

PET astar



Dayanıklılık

Bölge 1 dikey, 4 yıl



Raf ömrü

22°C 50-55% RH'de saklandığında 1 yıl

AD Boya Koruma Filmi EPF Gloss, araç boyası ve boyalı yüzeylerin korunması amacıyla tasarlanmıştır ve uygulama sırasında manuel kesim veya dijital kesim plotterleri ile kolayca boyutlandırılabilir.

Not: Rulodan malzemeyi kestikten hemen sonra veya plotter veya düz yataklı kesici kullanarak dönüştürmeden önce koruyucu PET üst tabakasını daima çıkarın. Kullanılmayan malzemeyi daima ruloda, sıkıca sarılmış ve sabitlenmiş olarak saklayın.

Öneriler

- Tampon, yan aynalar, kaput ve tekerlek kemerleri gibi aracın dış yüzeylerinin korunması.
- Otobüs veya trenlerdeki bagaj rafları veya koltuklar gibi boyalı iç metal yüzeylerin korunması.
- Resepsiyon masaları, kapı çarpma alanları, duvar panelleri ve benzeri yoğun trafik alanlarındaki boyalı metal yüzeylerin korunması.

Özellikler

- Avery Dennison® Boya Koruma Filmi EPF Parlak son kat, bir miktar leke direnci sağlar ve sararmayı en aza indirir.
- Isıyla aktive olan kendi kendini onaran üst kat, orta derecede çizilme direnci ve onarım sağlar
- Boyalı yüzeyleri taş parçaları, yol enkazları, böcek lekeleri ve hava koşullarından korur
- Geliştirilmiş görsel özellikler - aracın görünümünü iyileştirir; optik berraklık ve yüksek parlaklıkta kaplama
- 4 yıla kadar koruma - araç kaplamasının kalitesini korur
- Uyumlu termoplastik poliüretan (TPU) film

Fiziksel Özellikler

Ürün	Test yöntemi ¹	Sonuç
Kaliper, yüz filmi (mikron)	ISO 534	160
Kaliper, yüz filmi + yapıştırıcı (mikron)	ISO 534	190
Parlaklık (GU)	ISO 2813, 20°	300
Boyutsal kararlılık (maks. mm)	FINAT FTM 14	0 Raf
Ömrü (yıl)	22° C/50-55 % RH'de saklandığında	1
Yapıştırıcı		
Çekme mukavemeti (MPa)	ISO527	16
Uzama (%)	ISO527	30
Yapışma, başlangıç (N/mm)	20 dakika STST	59
Yapışma, 24 saat sonra (N/mm)	24 saat STST	79
Sıcaklık aralığı		
Uygulama sıcaklığı (Minimum: °C)		15
Çalışma sıcaklığı (°C ila +°C)		-40 ila 100
Kimyasal özellikler²		
	Aşağıdaki test sıvılarına maruz kaldıktan sonra görsel inceleme	
Benzin	30	Önemli bir değişiklik yok
Araba yıkama solüsyonu	30	Önemli bir değişiklik yok
Antifriz	30 dakika	Önemli bir değişiklik yok
Dizel	30 dakika	Önemli bir değişiklik yok
İzopropil alkol	30 dakika	Önemli bir değişiklik yok
Heptan	30 dakika	Önemli bir değişiklik yok
%10 Sülfürik asit	30 dakika	Önemli bir değişiklik yok
Dayanıklılık (yıl)³		
Bölge 1	Bölge 2	Bölge 3
4	3	2
Diğer testler		
Suya daldırma	400 saat@40 °C	Önemli bir değişiklik yok

Önemli

Bu belgedeki fiziksel ve kimyasal özellikler ve değerler hakkındaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır ve bir garanti teşkil etmez. Bu bilgiler yalnızca bilgi kaynağı olarak sunulmuştur, garanti verilmez ve bir garanti teşkil etmez. Alıcılar, kullanmadan önce bu malzemenin kendi özel kullanımlarına uygunluğunu bağımsız olarak belirlemelidir.

Tüm teknik veriler değişebilir. Bu belgenin İngilizce ve yabancı dildeki versiyonları arasında herhangi bir belirsizlik veya farklılık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli ve öncelikli olacaktır.

1) Test yöntemleri: Test yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

2) Benzin ve benzeri sıvılara uzun süre daldırılması önerilmez.

3) Dayanıklılık, burada belirtilen sınırlamalara ve Avery Dennison Ürün Bilgi Formları ve Bültenlerine tabi olan ve önerilen yüzeylere uygulanan ürünlerin, aşırı film renk değişikliği, aşırı sararma (dE>3, PV3929 normuna göre), çatlama, çatlaklanma, kabarma, aşırı parlaklık değişimi (>%20, PV3929 normuna göre) veya aşırı boyut değişimi veya yapışma kaybı gibi aşırı bozulmalara maruz kalmayacağı anlamına gelir. Avery Dennison ürünlerinin kullanılması ve bakımı için geçerli koşulların yazılı talimatları ve ayrıntılı açıklamaları, ilgili Veri Sayfalarında ve bültenlerde bulunabilir.

Avery Dennison, Ürünlerinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu garanti eder. Avery Dennison, Ürünlerle ilgili olarak, ticari elverişlilik, belirli bir kullanıma uygunluk ve/veya ihlal etmeme konusunda zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başka hiçbir açık veya zımni garanti veya taahhüt vermemektedir. Tüm Avery Dennison ürünleri, alıcının bu ürünlerin kendi amaçlarına uygunluğunu bağımsız olarak belirlediği anlaşılmasıyla satılmaktadır. Garanti süresi, ürün veri sayfasında aksi açıkça belirtilmedikçe, sevkiyat tarihinden itibaren bir (1) yıldır. Tüm Avery Dennison ürünleri, Avery Dennison'ın genel satış şart ve koşullarına tabi olarak satılmaktadır, bkz. <http://terms.europe.averydennison.com>.

Avery Dennison'ın Alıcıya karşı toplam sorumluluğu, ihmal, sözleşme ihlali, yanlış beyan veya başka bir nedenle olsun, hiçbir koşulda, herhangi bir olay veya olaylar dizisiyle ilgili olarak Alıcıya kesilen net fiyat faturalarına göre belirlenen, bu sorumluluğa neden olan kusurlu, uygun olmayan, hasarlı veya teslim edilmeyen Ürünlerin fiyatını aşmayacaktır. Avery Dennison, hiçbir koşulda, beklenen kar, itibar, şöhret kaybı veya üçüncü şahısların taleplerinden kaynaklanan kayıp veya masraflar dahil olmak üzere, dolaylı, arzi veya sonuçsal kayıp, hasar veya yaralanmalardan Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

© 2024 Avery Dennison Corporation. Tüm hakları saklıdır. Avery Dennison ve diğer tüm Avery Dennison markaları, bu yayın, içeriği, ürün adları ve kodları Avery Dennison Corporation'a aittir. Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Bu yayın, Avery Dennison'ın pazarlama amaçları dışında Avery Dennison tarafından pazarlama amaçları dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.